ENERGÍA ARGENTINA	ESTUDIO DCVG EN SISTEMA DE TRANSPORTE DE GAS **Gasoducto ------**		IR%	Categorias	Cant	
REGISTRO	ENARSA-R1-K-ET-0004	NUMERO INTERNO ENARSA: GEG-AX-043		REV 2		PAGINA 1 DE
Tipos de Fallas	ON: - / OFF: 0	Defecto Catódico - Neutro (0) (C/0) = El área del defecto está protegida en ON y OFF	0 a 15	*Categoría 1*		No requiere repararse - Monitoreo
	ON: - / OFF: -	Defecto Catódico - Catódico (C/C) = El área del defecto está siempre protegida, tanto en OFF como en ON,	16 a 35	*Categoría 2*		Considerarse la reparación a mediano plazo
	ON: - / OFF: +	Defecto Catódico - Anódico (C/A) = El área del defecto está protegida en ON pero no esta protegida en OFF	36 a 60	Categoría 3		Debe repararse en un corto plazo
	ON: + / OFF: +	Defecto Anódico - Anódico (A/A) = El área del defecto no tiene protección en ninguna condición,	61 a 100	*Categoría 4*		Reparación inmediata por posible daño por corrosión

Sistema:
Diámetro:
Longitud: Esp nom:
Código NAG 100 / ASME B319

Revestimiento Caño:
Revestimiento Soldadura:
Sistema PC:
MAPO:

ΔV $_{\text{ON OFF}}$ [mV] empleado para el estudio

Equipos:
Operador en Campo:
Revisor:
PM:

PK y FALLAS	Paso [mts]	Prog. Aprox [mts]	GEOMENSURA				TAPADA [mts]	COMENTARIOS	**ΔV** $_{\text{ON OFF}}$ [mV] Medido en CMP o Calculado	GRADIENTE [mV]		CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD			
			SUR	OESTE	X	Y				s/traza	A tierra remota	1	2	3	4